

BOOSTER MS

Additivo in pasta per l'indurimento rapido in profondità degli adesivi MS Tover.

Questo additivo, aggiunto agli adesivi MS Tover – Tovcol MS, Tovcol MS Start, Tovcol MS LVT – permette l'indurimento rapido ed omogeneo, di tutta la massa di colla, di qualsiasi spessore. Particolarmente utile quando si utilizza l'adesivo stesso come riempitivo nei difetti del massetto. Ottimo anche quando si sfrutta l'adesivo come riempitivo nelle fughe tra le piastrelle. Il BOOSTER MS una volta miscelato con l'adesivo, garantisce un adeguato tempo di lavorabilità, che può estendersi mediante il rimescolamento a intervalli regolari.

Dati tecnici a 20°C e 60% u.r.

Aspetto	Pasta di colore bruno
Quantità d'uso	3,3% sul peso della colla
Densità	1,4 Kg/L
Pot-Life	30 - 40 min
Tempo aperto	30 - 40 min
Tempo di presa	6 - 8 ore
Pedonabilità	6 - 8 ore
Levigatura	Min. 48 ore
Temperatura di applicazione	10 - 35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10°C
Confezioni disponibili	Vasetto da 0,5 Kg – predosato per adesivi in confezioni da 15 Kg Vasetto da 0,170 Kg predosato per adesivi in confezioni da 5 Kg

Preparazione del sottofondo

Seguire le indicazioni riportate nella scheda tecnica dell'adesivo in cui si miscela il BOOSTER MS

Modalità d'uso:

Aprire e mescolare accuratamente il contenuto del vasetto. Svuotare l'intero contenuto all'interno del secchio di colla designato. Miscelare meccanicamente con un trapano fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare l'intero secchio di adesivo ed incollare la pavimentazione entro lo scadere del tempo aperto. I campi di applicazione ed il metodo di applicazione della colla additivata, sono quelli indicati nella scheda tecnica della colla stessa.



ADESIVI &
SIGILLANTI



CERTIFICAZIONI



Note

- Il tempo aperto può variare a seconda della colla che si utilizza
- Il tempo aperto può variare a seconda delle condizioni ambientali (caldo ed umido lo riducono, freddo e secco lo allungano).
- Non utilizzare il BOOSTER frazionandolo in più volte, errori di miscelazione possono causare indurimenti eccessivamente rapidi, o il non funzionamento dell'additivo stesso.
- La miscelazione con l'adesivo, se fatta in maniera poco precisa, può portare ad un indurimento della massa non omogeneo.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.



**ADESIVI &
SIGILLANTI**



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 03/09/2026.
Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.