Sportfloor Finish

Vernice a base acqua bicomponente per pavimenti sportivi

Vernice bicomponente all'acqua idonea per il trattamento di pavimentazioni per uso sportivo di vario genere: legno, PVC, gomma, linoleum. Di facile lavorabilità anche su grandi superfici. Il film che si forma è molto resistente a sollecitazioni intense in virtù di un'eccellente elasticità e resistenza all'abrasione; le caratteristiche superficiali di lucentezza e scivolosità sono conformi ai requisiti della norma EN 14904 relativa alle pavimentazioni sportive.

VERNICI & FINITURE

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco
Rapporto di impiego	10 : 1 con induritore B+
Densità	1,025 – 1,050 kg/litro
pH	7,5 – 8,0
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Eventuale diluizione	5% con Rallenty; 10% con acqua per applicazione a spruzzo
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	4 – 5 ore
Carteggiatura	4 – 5 ore
Messa in esercizio	Minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m²/litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	12 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri Conforme a EN 14904
Scivolosità secondo EN 13036-4	94 mm Conforme a EN 14904
Grado di opacità (60°)	70 gloss – lucida 15 gloss – opaca
Grado di opacità (85°)	45 gloss – lucida 20 gloss – opaca
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C – Teme il gelo
VOC	55 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri



CERTIFICAZIONI

FIBA APPROVED EQUIPMENT · NMP/NEP FREE · GEV-EMICODE EC 1 very low emission

TOVER Your formula

Tover srl

Via Rosa Luxemburg, 2/A | Collegno (TO)
T: +39 011 7792823 | info@tover.com | tover.com

Modalità di applicazione

Legno grezzo o rilevigato
Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e applicare una mano di fondo Sportfloor Base 1K. Dopo essiccazione carteggiare con grana 150 – 180 e applicare una mano di Sportfloor Finish. Se richiesto a questo punto effettuare la tracciatura dei campi con Sportfloor Color, come descritto nella relativa scheda tecnica, e poi procedere con la seconda mano di finitura.

Legno prefinito UV
Carteggiare la superficie da trattare con grana 180 – 220, applicare una mano di Sportfloor Grip seguendo le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica, se richiesto effettuare la tracciatura dei campi con Sportfloor Color, quindi applicare una mano di Sportfloor Finish. Consultare le schede tecniche dei prodotti citati per ulteriori informazioni sul loro utilizzo.

Pavimentazioni resilienti
Pavimentazioni nuove
La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta, priva di oli, cere e qualsiasi altro inquinante. Carteggiare con un abrasivo grana 120, quindi lavare con Myfloor Cleaner in modo da rimuovere completamente la polvere che si forma durante la carteggiatura. Agitare bene il componente A. Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:1). Per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione. Attendere 5 – 10 minuti per consentire una pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice. Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo corto o medio che permettono una agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.
Normalmente una mano di Sportfloor Finish è sufficiente. Nel caso in cui fosse necessaria l'applicazione di una seconda mano di prodotto, rispettare il tempo massimo di sovraverniciatura di 24 ore. Se dovesse trascorrere un tempo di attesa superiore alle 24 ore, si dovrà procedere con un leggero irruvidimento mediante carteggiatura con grana 180 – 220 di tutta la superficie da trattare prima dell'applicazione posa della mano successiva.

Pavimentazioni datate o usurate
Carteggiare la superficie con un abrasivo grana 120 e aspirare bene la polvere che si forma. Successivamente stendere sulla superficie il detergente Nettardue diluito al 4 – 5% in acqua e lasciarlo agire 5 – 10 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita. Preparata la superficie da trattare procedere con l'applicazione di Sportfloor Finish come indicato per le pavimentazioni nuove.

Note

- Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
- Usare un contenitore adatto.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del detergente Sportfloor Cleaner.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

VERNICI & FINITURE



CERTIFICAZIONI

FIBA APPROVED EQUIPMENT
NMP/NEP FREE
GEV-EMICODE EC 1 very low emission

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05 – 21/10/2026.
Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER Your formula

Tover srl

Via Rosa Luxemburg, 2/A | Collegno (TO)
T: +39 011 7792823 | info@tover.com | tover.com