Sportfloor Base 1K

Imprimación monocomponente al agua para pavimentos deportivos

Imprimación monocomponente específica para el tratamiento de grandes superficies, caracterizada por su excelente facilidad de aplicación y lijado; mantiene inalterado el aspecto cromático original del parquet y, una vez lijada, deja una superficie perfectamente nivelada y homogénea.
Sportfloor Base 1K, aplicada antes del acabado Sportfloor Finish, cumple los requisitos de la norma EN 14904 relativa a los pavimentos deportivos.

BARNICES Y ACABADOS



Datos técnicos a 20 °C y 60 % de H.R.

Aspecto	Líquido blanco
Densidad	1,040 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Secado libre de polvo	10 – 15 minutos
Seco al tacto	1 hora
Repintado	mínimo 1 hora
Lijado	2 – 3 horas
Dilución para aplicación por pulverización	10 % de agua
Rendimiento	10 – 12 m²/litro
Temperatura de aplicación	> 10 °C – Proteger de las heladas
Conservación	12 meses en envases originales sellados a temperatura > 10 °C
COV	75 g/litro, cat. A/i (BA), límite 140 g/litro (2004/42/CE)
Limpieza de las herramientas	Limpiar el rodillo inmediatamente después de su uso con agua y jabón neutro, utilizando un escurridor de rodillos hasta que deje de estar impregnado de líquido opalescente; si es posible, aclarar de nuevo con agua limpia. Conservar los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28, debidamente diluida con agua; aclarar con agua limpia antes de volver a utilizarlos.
Envases disponibles	Bidones de 5 litros

CERTIFICACIONES

Sport System EN 14904 · LOW VOC · NMP/NEP FREE · ISOCYANATE FREE

Modo de aplicación

Lijar el pavimento de madera hasta obtener una superficie lisa y libre de aceites, grasas, ceras o posibles barnices antiguos. Emplastecer y nivelar la superficie utilizando una masilla al agua, como Idrostucco RS/30, o al disolvente, como Lega Stucco RS/A, mezcladas con polvo de madera; completar el proceso de lijado con grano 120 – 150.
Aspirar y limpiar cuidadosamente el pavimento de madera antes de aplicar la imprimación. Comprobar siempre que se den las condiciones adecuadas para el barnizado. Agitar bien el envase y aplicar una mano de Sportfloor Base 1K con rodillo.
Una vez seco (2 – 3 horas), efectuar un lijado cuidadoso con una malla abrasiva de grano 180 – 220. Limpiar bien la superficie y aplicar el acabado Sportfloor Finish según lo indicado en su ficha técnica. También es posible utilizar como acabado nuestro barniz Firestop SQ (sin certificación ignífuga). Siempre son necesarias dos manos de acabado.
Si se deben realizar marcajes o zonas de color, estos deberán realizarse después de la primera mano de acabado y cubrirse con la segunda.

TOVER Your formula

Tover srl

Via Rosa Luxemburg, 2/A | Collegno (TO)
T: +39 011 7792823 | info@tover.com | tover.com

Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Respetar rigurosamente las indicaciones de la etiqueta y consultar las fichas de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Eliminación

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos de conformidad con la legislación local vigente.

BARNICES Y ACABADOS



CERTIFICACIONES

Sport System EN 14904 | LOW VOC | NMP/NEP FREE | ISOCYANATE FREE

Las recomendaciones de esta ficha técnica se proporcionan a título orientativo y no implican responsabilidad alguna por nuestra parte, ya que los métodos y las condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control. Recomendamos verificar la idoneidad efectiva del producto para el uso previsto.

Rev. 02 – 08/09/2021. Esta ficha anula y sustituye a la anterior.

TOVER Your formula

Tover srl

Via Rosa Luxemburg, 2/A | Collegno (TO)
T: +39 011 7792823 | info@tover.com | tover.com